

HP-PK22

-Verdickungs- und Thixotropiermittel-

Füllstoff für Kunstharze (EP, UP, PUR), Druckfarben, Kosmetika und Silikonelastomere.
Weitere Anwendungen im Bereich der Futtermittelherstellung sowie der Lebensmittelindustrie.

Einsatzgebiete:

- Verdickungs- und Thixotropiermittel (Stellmittel)
- Sedimentationsverhinderung (Anti-Absetzmittel)
- Selbstnivellierung von Bodenverlaufsmassen
- Erstellung von Kleberaunen oder Spachtelmassen (ggf. in Verbindung mit anderen Füllstoffen)
- Anmischung von nichtablaufenden Deckschichten / Laminierharzen

Merkmale:

Chemische Natur	amorphe, pyrogene Kieselsäure (hydrophil)
Zustand / Farbgebung	kolloidales Pulver, weiß
Dosierung	0,5 - 5 % (Gewichtsteile)

Eigenschaften:

SiO ₂ -Gehalt	> 99,8	%	DIN EN ISO 3262-19
Dichte bei 20°C	ca. 2,2	g/cm ³	DIN 51757
Brechungsindex	1,46		
BET-Oberfläche	170-230	m ² /g	DIN ISO 9277 / 66132
Stampfdichte	40	g/l	DIN EN ISO 787-11
Trocknungsverlust (2h/105°C)	< 1,5	%	DIN EN ISO 787-2
Siebrückstand n. Mocker >40µm	< 0,04	%	DIN EN ISO 787-18

Sicherheitshinweise:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.
Staubbildung vermeiden. Staub nicht einatmen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Auf gute Erdung aller Anlagenteile achten. Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Anwendungshinweise:

Wir empfehlen Vorversuche zur Prüfung auf Tauglichkeit für den jeweiligen Anwendungsfall.
Füllstoffe können die Aushärtung beeinflussen. Entsprechende Menge HP-PK22 (0,5 - 5 Gewichts-%) einrühren und intensiv vermischen. Eine homogene Vermischung (z.B. Dispergierung mittels Dissolver) ist ratsam.

Lagerung:

Angebrochene Gebinde sorgfältig verschließen. Vor Feuchtigkeit geschützt lagern.

Liefergebände:

Kunststoffeimer mit Deckel, bzw. Sackware.

Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
Entsorgung mit dem Hausabfall möglich. Örtliche, behördliche Vorschriften sind zu beachten.

Weiterführende Informationen:

Weitere anwendungsspezifische Informationen können angefordert oder auf unserer Internetseite unter Produktinfo abgerufen werden. Gerne beraten wir Sie auch telefonisch.