


ungesättigte Polyesterharze



LAMINIEREN
(Fasertränkung)




KLEBEN
(fügen)



FEINSCHICHTEN
(Gel- / Topcoat)




... nachträglich
(Topcoat)



GIEßEN
(Volumen)

BESONDERHEITEN


OBERFLÄCHE



TOPFZEIT



TEMPERATUREN



Produkte

... in Formen / direkt
auf Oberflächen

... nicht flexible
Klebefugen

... in Formen
(Gelcoat)

... nachträglich
(Topcoat)

... einbetten
(transparent)

klebfrei
aushärtend ?

verbesserter
Chemikalien-
schutz ?

(min bei 20°C)

... **Verarbeitung**
mind.
(empfohlen) °C

... **Belastbarkeit**
(HDT / °C)

HP-P21L <i>Laminierharz (wachsfrei)</i>	++	o	-	-	-	ORTHO, LSE, leicht thixotropiert, Laminierharz f. Teichbau	nein	nein	15-20	15	60
HP-P21LP <i>Laminierharz (wachshaltig)</i>	++	-	-	+	-	ORTHO, LSE, leicht thixotropiert,	ja	nein	15-20	15	60
HP-P21LPG <i>Laminierharz (wachshaltig)</i>	++	-	-	+	-	ORTHO, LSE, Zulassung Lloyd's Register, leicht thixotropiert	ja	nein	15-20	15	70
HP-P21LS <i>Laminierharz (wachsfrei)</i>	++	o	-	-	+	ISO/NPG, LSE, leicht thixotropiert, Laminierharz f. Poolbau	nein	ja	15-20	15	> 90
HP-P21LSP <i>Laminierharz (wachshaltig)</i>	++	-	-	+	-	ISO/NPG, LSE, leicht thixotropiert	ja	ja	15-20	15	> 90
HP-P21TC * <i>Topcoat (wachshaltig)</i>	-	-	-	++	-	thixotrop, farblos o. farbig verfügbar, Deckschichtharz f. Teich-/Poolbau	ja	ja	15-20	18	> 80
HP-P21GC * <i>Gelcoat (wachsfrei)</i>	-	-	++	-	-	thixotrop, farblos o. farbig verfügbar,	nein	ja	15-20	18	> 80

++ = sehr gut geeignet

+ = geeignet

o = bedingt geeignet

- = nicht geeignet

* Gel- u. Topcoats auch eingefärbt erhältlich

Die Angaben dieser Auswahlhilfe wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. —> Aufgrund der Marktdynamik behalten wir uns kurzfristige Revisionen jedoch jederzeit vor.
Eine Verbindlichkeit / Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall, können wir jedoch aufgrund der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen.
Bei Verwendung und Verarbeitung der Produkte ist stets das jeweils aktuelle Produktdatenblatt zu beachten. Außerdem gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir raten generell zu Vorversuchen.
Mit erscheinen einer neuen Revision dieser Auswahlhilfe, bzw. der Produktdatenblätter werden alle früheren Ausgaben und daraus resultierenden Daten ungültig.